Aços Especiais Iguatemi

Tolerância de Barras Redondas Retificadas / Trefiladas ISO h (mm)

BITOLA	h7	h8	h9	h10	h11
de 1 a 3	0,009	0,014	0,025	0,040	0,060
acima de 3 a 6	0,012	0,018	0,030	0,048	0,075
acima de 6 a 10	0,015	0,022	0,036	0,058	0,090
acima de 10 a 18	0,018	0,027	0,043	0,070	0,110
acima de 18 a 30	0,021	0,033	0,052	0,084	0,130
acima de 30 a 50	0,025	0,039	0,062	0,100	0,160
acima de 50 a 80	0,030	0,046	0,074	0,120	0,190
acima de 80 a 120	0,035	0,054	0,087	0,140	0,220
acima de 120 a 180	0,040	0,063	0,100	0,160	0,250
acima de 180 a 250		0,072	0,115		0,290
acima de 250 a 315		0,081	0,130		0,320